

# Aushaltungskriterien

Die Erhebung der Holzmasse und Güte erfolgt im Werk auf geeichten Anlagen!  
Preisabschläge können aufgrund hoher Transportentfernungen anfallen!



## Aushaltung Fichte, Stammholz, L1

B/C gemischt; frisch, gesund (ohne Verfärbung, kein Käferbefall), gerade, frei von met. Fremdkörpern.  
CGW – alles Holz, das nicht den o. g. Kriterien entspricht, jedoch zu 100% sägefähig ist. Beil- und nagelfeste Fäule erlaubt, keine Risse oder Brüche, frei von met. Fremdkörpern.

	Länge		Übermaß [%]	Sortimente	Zopf mind. [cm o. R.]	Stammfuß- durch- messer max. [cm o. R.]	GKL	Bemerkungen
	mind. [m]	max. [m]						
<b>sehr stark</b>	14,0	20,0	Min. 1	2a, 2b+	14	65	B/C	
<b>stark</b>	12,0	20,0	Min. 1	1b1, 1b2, 2a, 2b+	12, (besser 13)	55	B/C/ CGW	
<b>mittel</b>	10,0	20,0	Min. 1	1a, 1b1, 1b2, 2a	10		B/C/ CGW	Keine nennenswerte Masse in 2b+
<b>schwach</b>	9,0	20,0	Min. 1	0, 1a, 1b1, (1b2)	8		B/C/ CGW	Max. bis Mittendurchmesser 1b2 (19cm o. R.)

## Aushaltung Fichte, Abschnitte, L2

B/C gemischt; frisch, gesund (ohne Verfärbung, kein Käferbefall), gerade, frei von met. Fremdkörpern.  
CGW – alles Holz, das nicht den o. g. Kriterien entspricht, jedoch zu 100% sägefähig ist. Beil- und nagelfeste Fäule erlaubt, keine Risse oder Brüche, frei von met. Fremdkörpern.

	Länge		Übermaß [cm]	Zopf		Stammfuß- durchmesser max. o. R. [cm]	GKL	Bemerkungen
	mind. [m]	max. [m]		min. [cm o. R.]	max. [cm o. R.]			
	4,0	4,0	10	12	45	55	B/C CGW	
	5,0	5,0	10	12	45	55	B/C/ CGW	

## Aushaltung Nadelholz

	Länge	Übermaß [cm]	Zopf		GKL	Bemerkungen
	mind. [m]		Min. Durch- messer m.R. [cm]	Max. Durch- messer m.R. [cm]		
Industrieholz IS (Lärche, Kiefer extra poltern!)	3,00		7	75	N/F/K	Bei Bruchholz auch 2,5m möglich
Papierholz	3,00 2,00	+ /- 3 Toleranz	- 7 (Fi, Pappel) -9 (Kiefer)	40	ISN	FRISCH!!! à max. 2 Wochen alte Polter
Zaunholz Fichte, Lärche, Douglasie	3,00 2,50	10	6	25		Keine Rotfäule

## Aushaltung Laubholz: nach Absprache